




FICHA TÉCNICA Grava 3/8 liso

Granulometría

NTC 174			
Pulg.	mm	Min.	Max.
1/2 "	9.5	100	100
3/8	4.75	85	100
no.4	2.36	10	30
no.8	1.18	0	10
no.16	0.6	0	5





FICHA TÉCNICA Grava 3/8 liso

CARACTERÍSTICAS

ITEM	NORMA DE ENSAYO	ESPECIFICACION NTC 174 O I.N.V.E 500	
		LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR
Densidad aparente (kg/m ³)	NTC 237	2450	2600
Masa unitaria suelta	NTC 92	1450	1 600
Absorción (%)	NTC 237	0	2
Material que pasa tamiz #200(%)	NTC 78 I.N.V. E 214	0	1
Sanidad sulfato de sodio (%)	NTC 126	0	1 2
Desgaste máquina de los ángeles	NTC 98	0	30
Caras fracturadas (LISO)	I.N.V E 227	NP	NP